

Sto-Fassadenfarben

Immer die perfekte Lösung

Die Fassadenfarben im Überblick

Produkt	Gebindeeinheit	Technologie	Klasse nach EN 1062-1			Farbtonauswahl			Eigenschaften				Prüfsiegel	
	Gebindeinheit: ab Lager oder bis 3 Tage Lieferfrist	Typ	Wasserdampf- diffusion	Wasserdampf- durchlässigkeit	CO ₂ Durchlässigkeit	RAL 9010 / 9016 / NCS S 0500-N ²⁾	Tönbar nach StoColor System	Begrenzt tönbar nach StoColor System	gefüllt	Mit biozidem Filmschutz (verkapset)	Dichte = 1.0 l in kg für weiss = Ø-Werte ¹⁾	Verbrauch pro Anstrich	Schweizer Umwelt-Etikette	ecobau

iQ – Intelligent Technologie

StoColor Dryonic®	1 l / 15 l	Dryonic® Technologie	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C1 (hemmend)					nein	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® G	1 l / 15 l	Dryonic® Technologie, X-black Technologie (optional)	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C1 (hemmend)					ja, verstärkt	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® S	1 l / 15 l	Dryonic® Technologie, SunBlock Technologie, X-black Technologie (optional)	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C1 (hemmend)					nein	1.30	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Dryonic® M	1 l / 5 l / 15 l	Dryonic® Technologie	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C1 (hemmend)					nein	1.07	0.10–0.12 l/m²		
StoColor Dryonic® Wood	1 l / 10 l	Dryonic® Technologie, X-black Technologie, SunBlock Technologie	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C1 (hemmend)					ja	1.23	0.12–0.15 l/m²		
StoColor Lotusan AimS®	15 l	Lotus-Effect® Technologie	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)					nein	1.52	0.17–0.20 l/m²		
StoColor Lotusan®	1 l / 15 l	Lotus-Effect® Technologie, X-black Technologie (optional)	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)					nein	1.52	0.18–0.20 l/m²		

Best standard

resistente/affidabile														
StoColor Silco	1 l / 5 l / 15 l	echte Siliconharzfarbe	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)					ja	1.52	0.18–0.20 l/m²		
StoColor Fungasil	1 l / 5 l / 15 l	echte Siliconharzfarbe	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)	√				ja, verstärkt	1.52	0.18–0.20 l/m²		
StoColor Silco Fill	25 kg	siliconharzverstärkt	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)				ja	ja	1.51	0.30–0.35 kg/m²		
StoColor Solical	1 l / 5 l / 15 l	Silikat-Kieselsol	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)					nein	1.51	0.15–0.20 l/m²		
StoColor Solical Fill	25 kg	Silikat-Kieselsol	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)				ja	nein	1.57	0.30–0.35 kg/m²		
brilliant/farbtönintensiv														
StoColor Fungacryl	1 l / 5 l / 15 l	Reinacrylat, X-black Technologie (optional)	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C1 (hemmend)					ja, verstärkt	1.46	0.15–0.18 l/m²		
StoColor Maxicryl	1 l / 15 l	Reinacrylat	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C1 (hemmend)					ja	1.46	0.15–0.18 l/m²		

Basic

StoColor Jumbosil	1 l / 15 l	Dispersion	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)					ja	1.55	0.20–0.25 l/m²		
StoColor Fibrasil	1 l / 15 l	Dispersion	V2 (mittel)	W3 (niedrig)	C0 (offen)				ja	ja	1.37	0.20–0.30 l/m²		
StoColor Silco Lasur	5 l / 15 l	siliconharzverstärkt	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)					ja	1.52	0.05–0.10 l/m²		
StoColor Sil	1 l / 15 l	Silikat	V1 (hoch)	W3 (niedrig)	C0 (offen)					nein	1.59	0.15–0.20 l/m²		

√ erhältlich

1)

 Bei der Angabe der Dichte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produktreignung geringfügig abweichen.

2)

 Farbtöne zum Weiss-Preis