

# StoFloor Landscape Steindekke

Dekorativt natursteinsbelegg med ru overflate 3- 4 mm



## Systembeskrivelse:

**StoFloor Landscape Steindekke** er et fugefritt dekorativt utendørsbelegg med en grov overflate, som grus. Systemet består av et pigmentert, fleksibelt polyuretan bindemiddel som er fullstrødd med naturstein. Priming er bare nødvendig på betong.

- Slitesterkt (men ikke egnet for tung trafikk)
- Sklisikkert
- Rask installasjon
- Enkel renovering av eksisterende overflater
- Dekorativt
- Enkelt vedlikehold
- Kan brukes på asfalt eller betong

## Bruksområder:

**StoFloor Landscape Steindekke** er beregnet for alle typer utendørsarealer der det er behov for en dekorativ, fugefri overflate:

- Inngangspartier
- Gangveier
- Oppkjørsler
- Gårdsrom
- Plattformer
- Parkeringplasser  
etc.

## Underlag og forbehandling av overflaten

Maskinutlagt asfalt skal være av kvalitet Agb 8 / Ag 8, i minimum tykkelse 25-30 mm. Det forutsettes at fundamentet under asfalt er stabilt og at det er tilfredsstillende drenering. Overflatesmuss og forurensninger i støpeasfalt eller asfaltoverflaten fjernes ved hjelp av grundig høytrykksspyling. Deretter kostes overflaten ren. Dersom asfalten er infisert med store mengder olje eller diesel, må de infiserte områdene fjernes. Gammel asfalt må undersøkes nøye for sjekk av sprekkdannelse og avmagring. Ved for ru overflate må denne sparkles. Ved sterk erodert asfalt anbefales re-asfaltering.

Betongunderlag skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Maksimal restfukt i betong (RF) skal være 95% og minimumstemperatur på 12 °C. Betongkvalitet: minimum C25. Betong slipes med et segment tilpasset underlaget for å fjerne sementhud og/eller skape overflatetekstur. Støvsuge/koste grundig.

## StoFloor Landscape Steindekke



### Systemoppbygging


Sjikt	Produkt	Forbruk	Forbruk
		[kg/m <sup>2</sup> ] 3.0 mm	[kg/m <sup>2</sup> ] 4.0 mm
Primer	StoPox GH 205	0,30	0,30
Slitelag	StoPur SD 500	2,1	2,4
Naturstein i slitelag	StoQuarz SD	7	11

**Primer:** StoPox GH 205 på betong, alternativ primer StoPox452 EP (fuktighetstolerant). Ingen primer på asfalt.

**Skrapelag på porøs asfalt:** 1:1 (vektandeler) blanding av StoPur SD 500 og StoQuarz 0.1-0.5. Typisk forbruk 1 kg/m<sup>2</sup>.

**Slitelag :** StoPur SD 500 fullstrødd med StoQuarz SD.

### StoQuarz SD naturstein:



Bronse



Norsk kvarts



Grå Granitt



Svart Granitt



Serpentin



Finsk Granitt