

+Effect: Coating 10 Partial

Arbetsanvisning

Fasad



Fasadbeläggningar


Appliceringen av puts är ett hantverk. Med StoSignature visar vi på några förslag till kreativa putsade fasader. Genom att kombinera olika produkter, strukturer, appliceringstekniker och effektmaterial, kan en unik design uppnås.

I de följande uppgifterna, illustrationerna, allmänna tekniska uttalandena och ritningarna som finns i broschyren ska det noteras att det endast rör sig om allmänna mönsterförslag och detaljer, och att dessa endast visas schematiskt och enligt deras grundläggande funktionssätt. Ingen måtnoggrannhet ges. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att ändamålsenlighet och fullständighet kontrolleras vid respektive byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer ska anpassas till de lokala förhållandena och stämmas av mot dessa och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplanering. De aktuella tekniska riktlinjerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.



Coating 10 Partial


Yta med belagda texturhöjningar



Svårighetsgrad 2



Description	Detta är en beläggning av en existerande textur där endast texturupphöjningarna beläggs.
Bild till vänster	Texture: Linear 10 (substrate) +Effect: Coating 10 Partial
Produkter	• StoColor Metallic (37810M)
Alternativa produkter	• StoColor fasadfärger
Möjliga StoSignature Textures	• Texture: Rough 2/10/20 • Texture: Linear 2/10/20/30



**Sto-Lackierwalze
Nylon RS8**



Foamroller



**Sto-Radiator Roller
Foam**



Sto Filtbräda latex

Ovanstående verktyg är förslag och kan ersättas med andra lämpliga verktyg.



Arbetssteg




1

Denna arbetsanvisning behandlar +Effect: Coating 10 Partial på en StoSignature Texture: Linear 40.

Se separat arbetsanvisning för StoSignature Texture: Linear 10.

Andra StoSignature Textures är möjliga, se sid 3.



2

Placera materialet, här StoColor Metallic, på ett plant underlag, t.ex. Sto Avstrykningsgaller. Rolla foamrollern över den plana ytan tills en liten mängd färg kvarstår på rollern. Foamrollerstrukturen bör vara synlig



3

Rolla foamrollern över ytan med lätt hand över texturhöjningarna.

Observera

För ett enhetligt intryck på fasaden bör appliceringen av den partiella beläggningen, särskilt vid bomlag, utföras oregelbundet i förband.

För att lyckas med tekniken Coating partial är det viktigt att använda begränsad materialmängd i foamrollern när texturupphöjningarna rollas. Det är idealt om foamrollerstrukturen fortfarande är synlig

Vid linjära texturer skall ytan endast rollas i texturans riktning.

På oregelbundna texturer rollas ytan korsvis med korta drag med den lätt fyllda foamrollern.

Alternativt rekommenderas även Sto Filtbräda latex.

Starka kontraster mellan olika kulörer kan betona felaktigheter eller ojämnheter i strukturen.

Åtgång (ej bindande):

Utföraren måste själv utföra åtgångsberäkningar projektspecifikt. Vi rekommenderar att skapa testytor.



Anvisningar och tips

Grundläggande information:

För att uppnå goda resultat krävs en viss nivå av skicklighet och kunskap, samt utbildning/övning i relevanta tekniker.

Mindre prover och provytor:

Mindre prover och provytor är inte alltid lämpliga för att korrekt återspegla det visuella intrycket på en större fasadyta. Därför rekommenderas att hantverkaren skapar en objektsanpassad provyta. Om en byggnadsställning krävs för utförandet bör detta tas i beaktande vid anläggning av provytan. Den färdiga provytan ska godkännas av byggledning/byggherre. Denna gäller som referensyta för den beställda tjänsten.

Planering av arbete:

Förbered arbetsmaterialet och planera varje arbetsprocess med hänsyn till rådande objekt och väderlek. Planera och förbered underlaget för att uppnå önskad ytstruktur.

Enhetligt utförande:

På mindre fasadytor bör samma person utföra appliceringen för att undvika texturskillnader. På stora fasadytor är det nödvändigt att flera hantverkare utför appliceringstekniken likartat för att erhålla ett enhetligt utseende.

Storlek på fasadytan:

Innan arbetet påbörjas rekommenderas att stora fasader delas in i mindre delar för att säkerställa tillförlitliga appliceringsresultat vid utförande samt beräkning av materialförbrukning.

Ställning:

Ställningen anpassas efter rådande arbetsprocesser, samt de tekniker och verktyg som ska användas. Ta hänsyn till avstånd, placering och höjd på ställningen.

Väderskydd:

Vid ogynnsamma väderförhållanden under applicerings- och torkprocessen är det nödvändigt att vidta lämpliga skyddsåtgärder, såsom regn- eller solskydd.

Hörnområden/anslutningar:

Anslutningar och hörnområden bör planeras noggrant. Eventuellt måste en avvikande appliceringsteknik användas. Alla appliceringstekniker lämpar sig t.ex. inte för användning vid innerhörn.

Intensiva och mörka kulörer:

Intensiva eller mörka kulörer förstärker ojämnheter i underlaget, strukturskillnader i ytputsen och andra effekter som kan uppstå under appliceringsprocessen. Därför rekommenderar vi en grovre ytstruktur (kornstorlek > 2,0) för kulörstarka eller mörkt tonade fasader. Det är viktigt att ta hänsyn till projektrelaterade aspekter från ett tekniskt perspektiv, såsom uppvärmning av underlag och kompatibilitet med fasadsystemet.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Besöks-/leveransadress:

Gesällgatan 6

582 77 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00

kundkontakt@sto.com

www.sto.se

