

Texture: Rough 30–40

Arbetsanvisning

Fasad



Fasadbeläggningar


Appliceringen av puts är ett hantverk. Med StoSignature visar vi på några förslag till kreativa putsade fasader. Genom att kombinera olika produkter, strukturer, appliceringstekniker och effektmaterial, kan en unik design uppnås.

I de följande uppgifterna, illustrationerna, allmänna tekniska uttalandena och ritningarna som finns i broschyren ska det noteras att det endast rör sig om allmänna mönsterförslag och detaljer, och att dessa endast visas schematiskt och enligt deras grundläggande funktionssätt. Ingen måtnoggrannhet ges. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att ändamålsenlighet och fullständighet kontrolleras vid respektive byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer ska anpassas till de lokala förhållandena och stämmas av mot dessa och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplanering. De aktuella tekniska riktlinjerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.



Rough 30

Ojämnt strukturerad ytputs utan putsryggar



Svårighetsgrad 2



Beskrivning	Ytputsens textureras fritt med ett putsbräde
Bild till vänster	Texture: Rough 30
Produkter	• Stolit® Effect (AC 16284)
Alternativa produkter	• Stolit® K/R • StoSilco® K/R • StoMiral® K/R
Möjliga StoSignature +Effects	• +Effect: 2.Texture Defined • +Effect: 2.Texture Partial • +Effect: Coating 10/11/20/21 • +Effect: Coating Defined • +Effect: Granulate 10/20/30/40 • +Effect: Granulate Defined



Sto Putsbräde

Ovanstående verktyg är förslag och kan ersättas med andra lämpliga verktyg.



Arbetssteg Rough 30



1

Applicera ytputsen, här Stolit® Effect, med Sto Putsbräde något över kornstorlek.



2

Den blöta ytputsen struktureras i anslutning med ett putsbräde eller murelev till önskad textur (här strukturerad oregelbunden och korsvis utan putsryggar).

Observera

Organiska ytputser torkar genom att vatten avdunstar från den putsade ytan. Beroende på väderlek kan tjockare putsryggar ha extremt långa torktider, vilket kan utvecklas till krympsprickor.


Åtgång (ej bindande):

Stolit Effect (apply, texture) 10 min/m² 4.5 kg/m²



Rough 40

Ojämnt strukturerad ytputs med putsryggar



Svårighetsgrad 2



Beskrivning	Ytputsen struktureras fritt med ett putsbräde putsryggar lämnas kvar.
Bild till vänster	• Texture: Rough 40
Produkter	• Stolit® Effect (AC 16284)
Alternativa produkter	• Stolit® MP/StoSilco® MP • Stolit® K/StoSilco® K • Stolit® R/StoSilco® R • StoMiral® K/R/MP
Möjliga StoSignature +Effects	• +Effect: Granulate 20/30/40 • +Effect: Coating 10/11/20/21



Sto Putsbräde

Ovanstående verktyg är förslag och kan ersättas med andra lämpliga verktyg.



Arbetssteg Rough 40



1

Applicera ytputsen, här Stolit® Effect, med Sto Putsbräde något över kornstorlek.



2

Den blöta ytputsen struktureras i anslutning med ett putsbräde eller murslev så att överflödig puts bildar tjocka putsryggar (här strukturerad oregelbunden och korsvis med putsryggar)

Observera

Organiska ytputser torkar genom att vatten avdunstar från den putsade ytan. Beroende på väderlek kan tjockare putsryggar ha extremt långa torktider, vilket kan utvecklas till krympsprickor.

Åtgång (ej bindande):

Stolit Effect (apply, texture) 11 min/m² 5.5 kg/m²



Anvisningar och tips

Grundläggande information:

För att uppnå goda resultat krävs en viss nivå av skicklighet och kunskap, samt utbildning/övning i relevanta tekniker.

Mindre prover och provytor:

Mindre prover och provytor är inte alltid lämpliga för att korrekt återspegla det visuella intrycket på en större fasadyta. Därför rekommenderas att hantverkaren skapar en objektsanpassad provyta. Om en byggnadsställning krävs för utförandet bör detta tas i beaktande vid anläggning av provytan. Den färdiga provytan ska godkännas av byggledning/byggherre. Denna gäller som referensyta för den beställda tjänsten.

Planering av arbete:

Förbered arbetsmaterialet och planera varje arbetsprocess med hänsyn till rådande objekt och väderlek. Planera och förbered underlaget för att uppnå önskad ytstruktur.

Enhetligt utförande:

På mindre fasadytor bör samma person utföra appliceringen för att undvika texturskillnader. På stora fasadytor är det nödvändigt att flera hantverkare utför appliceringstekniken likartat för att erhålla ett enhetligt utseende.

Storlek på fasadytan:

Innan arbetet påbörjas rekommenderas att stora fasader delas in i mindre delar för att säkerställa tillförlitliga appliceringsresultat vid utförande samt beräkning av materialförbrukning.

Ställning:

Ställningen anpassas efter rådande arbetsprocesser, samt de tekniker och verktyg som ska användas. Ta hänsyn till avstånd, placering och höjd på ställningen.

Väderskydd:

Vid ogynnsamma väderförhållanden under applicerings- och torkprocessen är det nödvändigt att vidta lämpliga skyddsåtgärder, såsom regn- eller solskydd.

Hörnområden/anslutningar:

Anslutningar och hörnområden bör planeras noggrant. Eventuellt måste en avvikande appliceringsteknik användas. Alla appliceringstekniker lämpar sig t.ex. inte för användning vid innerhörn.

Intensiva och mörka kulörer:

Intensiva eller mörka kulörer förstärker ojämnheter i underlaget, strukturskillnader i ytputsen och andra effekter som kan uppstå under appliceringsprocessen. Därför rekommenderar vi en grovre ytstruktur (kornstorlek > 2,0) för kulörstarka eller mörkt tonade fasader. Det är viktigt att ta hänsyn till projektrelaterade aspekter från ett tekniskt perspektiv, såsom uppvärmning av underlag och kompatibilitet med fasadsystemet.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Besöks-/leveransadress:

Gesällgatan 6

582 77 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00

kundkontakt@sto.com

www.sto.se

